



Chemicaliën bestendigheid – blad 1

NYLO TOPCOAT PU/WV / NYLO FINISH PU/WV

	Onderdompel periode					
	24 uur	1 week	2 weken	8 weken	4 maanden	6 maanden
Anorganische zuren						
Fosforzuur 10% oplossing	B*	B*	B*	B*	B*	B*
Salpeterzuur 10% oplossing	B*	B*	B*	B*	B*	B*
Salpeterzuur geconcentreerd	O	O	O	O	O	O
Zoutzuur 10% oplossing	B*	B*	B*	B*	B*	B*
Zoutzuur geconcentreerd	O	O	O	O	O	O
Zwavelzuur 10% oplossing	O	O	O	O	O	O
Zwavelzuur 40% oplossing	O	O	O	O	O	O
Organische zuren						
Azijnzuur 10% oplossing	B	B	#	#	#	#
Citroenzuur 10% oplossing	B	B	B*	B*	B*	B*
Melkzuur 10% oplossing	B	B*	B*	B*	B*	B*
Mierezuur 10% oplossing	#	#	#	#	#	#
Alkaliën						
Ammonia 10% oplossing	B	B	B	B	B	B
Ammonia 25% oplossing	B	B	B	B	B	B
Kaliloog 10% oplossing	B	B	B	B	B	B
Kaliloog 40% oplossing	B	B	B	B	B	B
Waterige oplossingen						
Bleekloog	B	B	B*	B*	B*	B*
Groene zeep 20% oplossing	B	B	B	B	B	B
Pekelwater 25% oplossing	B	B	B	B	B	B
Sodawater 50% oplossing	B	B	B	B	B	B
Synth. Wasmiddel	B	B	B	B	B	B
Vruchtensap	B	B	B	B	B*	B*
Alifatische Koolwaterstoffen						
Benzine	B	B	B	B	B	B
Gasolie	B	B	B	B	B	B
Terpentine	B	B	B	B	B	B
Dieselolie	B	B	B	B	B	B
Aromatische Koolwaterstoffen						
Xyleen	B	B	B	B	B	B
Alcoholen						
Ethoxypropanol	B	B	B	B	B*	B*
Isobutanol	B	B	B	B	B	B
Glycerol	B	B	B	B	B	B
Methanol	*	*	B*	B*	B*	B*
Ketonen						
Aceton	B	N	N	N	N	N
Methyl-ethyl-keton	O	O	O	O	O	O

Chemicaliën bestendigheid – blad 2

NYLO TOPCOAT PU/WV / NYLO FINISH PU/WV

	Onderdompel periode					
	24 uur	1 week	2 weken	8 weken	4 maanden	6 maanden
Chloor Koolwaterstoffen						
Methyleenchloride	N	N	N	N	N	N
Trichloorethyleen	B	B	B	B	B	B
Vetten en oliën						
Minerale olie	B	B	B	B	B	B
Mineraal vet	B	B	B	B	B	B
Plant aardige olie	B	B	B	B	B	B
Plant aardig vet	B	B	B	B	B	B
Diversen						
Boorolie	B	B	B	B	B	B
Demi water	B	B	B	B	B	B
Formaline 40% oplossing	B	B	B	B	B	B
Remolie	B	B	B	B	B	B
Ijzerchloride FeCL3-40% oplossing	B	B	B	B	B	B

Verklaring genoemde eigenschappen	
B	Bestand bij 20 °C
*	Bestand bij 20 °C maar geeft verkleuring
O	Niet bestand bij 20 °C
N	Niet bestand bij 20 °C en geeft blaarvorming
#	Niet bestand bij 20 °C en geeft blaarvorming en verkleuring

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nylocoatings.nl
 Technische ondersteuning: PearlPaint – locatie Marrum +31 (0)518 418 000

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nylo Food & Protective Coatings BV behoudt zich het recht zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. De (buiten)duurzaamheid en kleurbehoud zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder ondergrond conditie, (klimatologische) omstandigheden tijdens applicatie, specifieke situering en de specifieke belasting die het systeem ondergaat. De (voor)behandeling en afwerking dienen volgens voorschrift te zijn uitgevoerd waarbij de draagkracht van de ondergrond, hechting en voorgeschreven laagdiktes dienen te zijn gewaarborgd. Buitenproportionele belasting en/of molest en schade door bouwkundige- en constructie gebreken (waaronder bijv. een onvoldoende draagkrachtige ondergrond, inwatering (door grondwater etc.), schade door overmatige dampdruk, osmose e.d.) zijn uitgesloten van iedere vorm van garantie. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit, duurzaamheid en esthetica nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade. Bij twijfel (m.b.t. verbruik, esthetica en hechting etc.) dienen er te allen tijde ter goedkeuring voorafgaand proeven te worden uitgevoerd.